

CAVE LISTO

MORTERO DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN

CAVE LISTO es un mortero de cemento mono - componente, diseñado para la reparación de estructuras de hormigón y albañilería en aplicaciones horizontales, verticales y sobre cabeza

APLICACIONES PRINCIPALES

Para restauración de:

- Hormigón nuevo o antiguo
- Albañilería
- Enlucidos

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- No sufre retracciones
- No requiere de promotores ni puentes de adherencia.
- Producto de fácil aplicación
- Trabajabilidad controlada

CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto: Polvo de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Consistencia: Mesa de sacudidas.ASTM 1437 (5 caídas en 3 segundos): 100 %
- Resistencias a compresión NCh 158

1 día	120 kg/ cm ²
3 días	210 kg/ cm ²
7 días	270 kg/cm ²

INTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- Eliminar todo el hormigón dañado hasta dejar una base sólida y sana. Los bordes del área a reparar deben acabar en ángulo recto.
- En caso de haber enfierraduras expuestas, eliminar el óxido suelto de éstas. Aplicar en ellas una imprimación protectora e inhibidora de corrosión.

Preparación de CAVE LISTO:

- Mezclar con agua potable hasta obtener una consistencia pastosa. Se recomienda utilizar 3 a 4 litros de agua por 20 kilos de CAVE LISTO.
- La utilización de CAVE ACRYL en el agua de amasado mejora aún más las propiedades de adherencia y trabajabilidad de CAVE LISTO.

CAVE LISTO
MORTERO DE REPARACIÓN

FT.PC.CO.34 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

Aplicación:

- Humedecer abundantemente la superficie a reparar., de forma de obtener una estructura saturada superficialmente seca-
- Aplicar CAVE LISTO presionándolo firmemente hasta que quede colocado en el lugar deseado compactándolo con espátula o llana.
- La aplicación debe efectuarse en capas no mayores de 25 mm. de espesor. Evite sobre-trabajar el producto.
- Los tiempos de fraguado y endurecimiento varían en función de las condiciones ambientales.

Curado:

- En ambientes muy calurosos, es recomendable una vez fraguado, curar la reparación por medio de una lluvia fina (spray) durante las próximas horas.
- No es aconsejable utilizar aditivos de curado.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 1 saco de CAVE LISTO rinde aproximadamente 10 litros.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 Kg.

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No agregar productos ajenos a la formulación original.
- No re amasar el producto sobrante
- Se recomienda el uso de guantes de goma para su aplicación

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com