

DAP® 3.0® ALL PROPURSE

SELLADOR MULTIUSO DE AVANZADA CON TECNOLOGÍA KWIK DRY®

DESCRIPCIÓN

DAP® 3.0™ es un sellador multiuso de avanzada, para interiores/exteriores de bajo VOC formulado con la tecnología Kwik Dry® que le permite estar expuesto al agua y la humedad después de sólo tres horas de su aplicación sin que pierda sus propiedades adhesivas en comparación con el período de espera de 24-36 horas que requieren otras masillas y selladores. Puede aplicarse en todo tipo de clima y en temperaturas bajo cero.

No se agrieta ni se encoge y brinda excelente adhesión, flexibilidad y durabilidad para un sello permanente a prueba de agua. La masilla curada es resistente al moho y los hongos. Puede pintarse, tiene poco olor y cumple con las normas para VOC. Respaldado por una garantía de por vida.

APLICACIONES PRINCIPALES

Usos sugeridos:

Ideal para sellar alrededor de:

- Marcos de ventanas y puertas
- Paneles de revestimiento lateral
- Juntas a tope
- Respiraderos y conductos
- Molduras, rebordes y zócalos
- Tubos
- Uniones de esquina
- Otras separaciones y aberturas

Se adhiere a:

- Madera
- Vinilo
- Superficies pintadas
- Metal
- Estuco
- Aluminio
- Yeso y paneles de yeso
- Mampostería, piedra y ladrillo
- Vidrio
- Concreto

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- Aplicación en todo tipo de clima y en temperaturas bajo cero.
- Uso en interiores/exteriores.
- El tiempo reducido de curado permite la exposición al agua después de sólo tres horas sin que pierda sus propiedades adhesivas.
- Brinda un sello impermeable permanente.
- La masilla curada es resistente al moho y los hongos.
- Permanentemente flexible. No se raja ni se encoge.
- Puede pintarse con la mayoría de las pinturas de látex acrílico. Utilice una pintura base acrílica para las pinturas a base de aceite.

CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS

Empaque: 9.0 fl. oz. (266 mL)

Colores: Blanco

Números de UPC: 0 70798 18360 5

DAP® 3.0® ALL PROPURSE
SELLADOR MULTIUSO DE AVANZADA

FT.P.C.CO.70 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An RPM Company

INFORMACIÓN TÉCNICA

Vehículo:	Polímero de avanzada
Tiempo para trabajarla:	20 minutos
Tiempo de curado:	24 horas
Puede pintarse:	Sí
Olor:	Muy leve
Consistencia:	Lisa y cremosa
Material de relleno:	Carbonato de calcio
Sólidos:	>99,9 % por peso
Peso por galón:	12.5 ± 0,5libras/galón
Elongación:	650 ± 50%
Resistencia a la tracción:	170 ± 5 psi
Módulo de elasticidad:	42 ± 5 psi
Rango de temperatura de servicio (sellador curado):	-65°F a 200°F (-53,9° a 93,3°C) para uso continuo, 250°F (121,1°C) con desplazamientos
Rango de temperatura para la aplicación:	-35°F a 140°F (-37,2°C a 60°C)
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Pasa 5 ciclos a 0°F (-17,8°C) (1 ciclo = 16 h a 0°F [-17,8°C], 8 h a 70°F [21,1°C])

Nota: Las propiedades físicas se probaron bajo condiciones estándar de 23°C (73°F) a 50% de humedad relativa.

Los valores característicos típicos no deben utilizarse como especificaciones.

INTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie y aplicación:

1. La superficie deberá estar limpia, seca y libre de masilla vieja, sucio, polvo y grasa.
2. Desenrosque la boquilla externa.
3. Corte la boquilla interna en el punto roscado más alejado de la base de la boquilla.
4. Vuelva a fijar la boquilla externa y córtela a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
6. Rellene la abertura con masilla, presionando para que salga por la boquilla.
7. Si fuese necesario, alise el cordón con un implemento para acabado.
8. Deje que el sellador cure al menos tres horas antes de exponerlo al agua. La superficie del sellador puede que aún esté pegajosa. El sellador queda totalmente curado en 24 horas.
9. Limpie el exceso de masilla no curada de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. Raspe o corte el exceso de masilla curada.
10. Puede pintarse con la mayoría de las pinturas de látex acrílico en 3 horas (la superficie puede estar aún pegajosa). Utilice una pintura base acrílica para las pinturas a base de aceite.
11. Almacene el cartucho parcialmente utilizado en un sitio fresco y seco. Utilice DAP CAP™ (que se adquiere por separado) para alisar, sellar y dar acabado a la masilla para lograr resultados profesionales sin complicaciones. Vuelva a sellar el cartucho para guardar y reutilizar. Cuando esté listo para utilizarla nuevamente, retire el material curado en la punta o corte un poco más el extremo. Utilice tan pronto como sea posible, preferiblemente en el lapso de un mes.

Para mejores resultados:

- Rango de temperatura de aplicación entre -35°F y 140°F (-37,2°C y 60°C).
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, tubos de estufas o para defectos de la superficie.
- Almacene el sellador a menos de 80° F (27°C) alejado del calor o la humedad extremos.
- Ciertos sustratos porosos tales como el concreto pueden requerir la aplicación de pintura base para mejor adhesión.



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Cobertura: 49 pies lineales (17,1 m) con un cordón de 3/16 in (4,8 mm) de diámetro

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Consérvese en sus envases originales sellados en un lugar fresco, seco y protegidos de la intemperie.
Vida útil en esas condiciones: 12 meses

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Limpieza:

Antes de que cure, retire el material excesivo de la superficie y las herramientas con alcoholes minerales.

Lávese las manos con agua y jabón. Después de que el producto haya curado, el material deberá cortarse o raspase.

Seguridad:

Refiérase a la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés) para más información. Puede solicitar una Hoja MSDS visitando nuestro sitio en Internet www.dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

DAP® 3.0® ALL PURPOSE
SELLADOR MULTUSO DE AVANZADA

FT.PC.CO.70 Revisión 01

Fecha última modificación : 08.2010



En Chile es Productos CAVE S.A.
Fono Atención al Cliente: +56 2 270 99 81

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com