

DAP® KWIK SEAL® 3.0

MASILLA ADHESIVA AVANZADA PARA BAÑOS Y COCINAS CON TECNOLOGIA KWIK DRY™

DESCRIPCIÓN

DAP® KWIK SEAL® 3.0 es una masilla adhesiva avanzada para baños y cocinas especialmente formulada con la tecnología Kwik Dry™ que permite la exposición al agua y la humedad después de sólo tres horas sin que ésta la erosione. No se raja ni se encoge y brinda excelente adhesión, flexibilidad y durabilidad para un sellamiento a prueba de agua. La protección Microban® antimicrobiana para productos combate el crecimiento del moho y hongos que causan manchas y olor en la masilla. Esto significa que será más fácil mantener limpio el cordón de masilla y que permanezca más limpio entre una y otra limpieza. Kwik Seal® 3.0 también tiene poco olor y bajo contenido de VOC. Puede pintarse. Respaldo por una garantía de por vida.

APLICACIONES PRINCIPALES

Ideal para calafatear y sellar alrededor de:

Duchas
Bañeras
Inodoros
Lavamanos
Protectores contra salpicaduras
Cubiertas prefabricadas
Instalaciones fijas
Reparar baldosas sueltas
Rellenar y sellar grietas y uniones

Se adhiere a:

- Baldosas de cerámica
- Vidrio
- Piedra natural
- Vinilo
- Metal
- Madera
- Yeso y paneles de yeso
- Superficies pintadas

CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

- El tiempo de secado más rápido permite la exposición al agua y la humedad después de sólo tres horas sin que ésta la erosione.
- La masilla curada es resistente al moho y los hongos.
- Proporciona un sellamiento impermeabilizante permanente.
- No se raja ni se encoge.
- Puede pintarse con la mayoría de las pinturas acrílicas de látex en cualquier momento una vez que no pegue al tacto (menos de tres horas dependiendo de la temperatura, humedad y profundidad del relleno). Se recomienda hacer una prueba en una pequeña área para las pinturas con base de aceite. Es posible que sea necesario aplicar pintura base antes de pintar con pintura con base de aceite.

DAP® KWIK SEAL® 3.0
MASILLA ADHESIVA AVANZADA

FT.P.C.CO.69 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An RPM Company

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Empaque: 9,8 onzas líquidas (290 ml)
Color: Blanco brillante
Número UPC: 0 70798 00790 1, 0 70798 70790 0

INFORMACIÓN TÉCNICA

Vehículo:	Polímero avanzado
Tiempo para trabajarla:	20 Minutos
Tiempo de secado al tacto:	3 Horas
Tiempo de curado:	< 24 Horas
Puede pintarse:	Sí
Olor:	Muy leve
Consistencia:	Lisa y cremosa
Sólidos:	100% por peso
Peso por galón:	12,34 libras (5,6 kg)/galón
Rango de la temperatura de servicio (sellador curado):	-65°F a 250°F (-54°C a 121°C)
Rango de temperatura para la aplicación:	-35°F a 140°F (-37°C a 60°C)
MSDS No: 000 10026 605	

INTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie y aplicación:

1. La superficie deberá estar limpia, seca y libre de masilla vieja, sucio, polvo o grasa.
2. Desatornille la boquilla externa.
3. Corte la boquilla interna en el punto roscado más alejado de la base de la boquilla.
4. Vuelva a colocar la boquilla externa y córtela a un ángulo de 45° al tamaño de cordón que desee.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
6. Llene el espacio con la masilla, empujándola para que salga por la boquilla.
7. Si fuese necesario, alise el cordón con una herramienta para acabado.
8. Permita que el sellador seque por lo menos tres horas antes de exponerlo al agua o la humedad.
9. Limpie el exceso de sellador no curado de la superficie y las herramientas con alcoholes minerales. Raspe o corte el sellador curado sobrante.
10. Puede pintarse en cualquier momento después que seque al tacto (menos de 3 horas, dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno).
11. Vuelva a sellar el cartucho para uso futuro.

Para mejores resultados:

- El margen de aplicación de la temperatura es entre -35°F y 140°F (-37°C y 60°C).
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, en tubos de estufa o para defectos de la superficie.
- Almacene el producto a menos de 80°F (27°C) y alejado del calor o frío extremos.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Cobertura: 50 pies lineales (15,2 m) con un cordón de 3/16 in (4,8 mm) de diámetro

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Almacénese bajo techo en lugar fresco y seco. Vida útil bajo esas condiciones: 1 año



EUCLID CHEMICAL

PRODUCTOS CAVE S.A.

Panamericana Norte 18.900 • Interior • Lampa
Santiago • Fono:(+56 2) 270 9900 • Fax: (+56 2) 270 9980
www.productoscave.com

An **RPM** Company

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Calafatee y dúchese a las 3 horas.
- La exposición prematura al agua no la erosiona.
- La protección Microban® antimicrobiana para productos combate el crecimiento del moho causante de manchas y olor en la masilla.
- Sellamiento a prueba de agua.
- Permanentemente flexible.
- Puede pintarse.

Limpieza:

Antes de curar, retire el material excesivo de la superficie y de las herramientas con alcoholes minerales. Lávese las manos con agua y jabón. Después de que el producto haya curado, el material excesivo deberá cortarse o rasparse para retirarlo.

Seguridad:

Consulte la Hoja de Datos de seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés) para información adicional. Puede solicitar una MSDS visitando nuestro sitio en Internet en www.dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

DAP® KWIK SEAL®
SELLADOR ADHESIVO PARA BAÑOS Y COCINAS

FT.PC.CO.69 Revisión 01

Fecha última modificación: 08.2010



En Chile es Productos CAVE S.A.
Fono Atención al Cliente: +56 2 270 99 81

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quien le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La ficha de seguridad de cada producto, según la NCh 2245 Of 93, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com